



PRESTONETT® R - reboucheur

INFORMATIONS GÉNÉRALES

◉ DÉFINITION

- Enduit de rebouchage en poudre

◉ DESTINATION

- Intérieur
- Destiné au rebouchage des trous et fissures de toutes tailles
- Également adapté pour coller les moulures, corniches et rosaces de staff

LES + PRODUITS



- ✓ Sans retrait ni fissure
- ✓ Applicable en forte épaisseur
- ✓ Mélange facile et rapide
- ✓ Grande facilité d'application
- ✓ Bonne stabilité dimensionnelle
- ✓ Ponçage facile
- ✓ Blanc



1

PRESTONETT®





1

PRESTONETT®

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : 23.03.11

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PRESTONETT® R - reboucheur

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

➤ PRÉSENTATION	Poudre à délayer avec de l'eau
➤ COMPOSANTS	Liant organique complexe et dérivés celluloseux Charges minérales sélectionnées
➤ pH	7 ± 0,5
➤ COULEUR	Blanc
➤ TEMPS D'UTILISATION À 20°C	Environ 35 minutes
➤ TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
➤ CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36-005 - Famille III, classe 3 AFNOR NF T 30-608 NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.marque-nf.com
➤ CLASSEMENT AU FEU	MO PV disponible sur simple demande
➤ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
➤ CONDITIONNEMENT	Sac papier de 15 kg et de 5 kg - Seau plastique de 15 kg (3 x 5 kg)
➤ CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30 °C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

➤ PRÉPARATION	Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte épaisse homogène Laisser reposer la pâte
➤ DILUTION	45 % - Soit 0,45 litre d'eau pour 1 kg de poudre
➤ APPLICATION	
• <i>Matériel</i>	Lame à enduire, couteau de peintre
• <i>Conditions</i>	Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 30 °C, et hygrométrie supérieure à 65 % H.R.
• <i>Nettoyage du matériel</i>	À l'eau avant séchage complet
➤ RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir
➤ ÉPAISSEUR D'APPLICATION	Toute épaisseur
➤ CONSOMMATION MOYENNE	1 kg de poudre comble 1 volume de 1 litre
➤ SUPPORTS	Béton fin et dérivés, béton bullé, béton cellulaire, enduit ciment, parpaing, brique, plâtre et carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
➤ RECOUVREMENT	Enduit de finition PRESTONETT®, peinture mate ou revêtements muraux légers