



▶▶ BAGAR® AIRLISS G

INFORMATIONS GÉNÉRALES

◉ DÉFINITION

- Enduit de lissage et de finition en pâte à projeter en phase aqueuse
- Spécial airless

◉ DESTINATION




- Intérieur : murs et plafonds
- Destiné à la préparation des fonds avant pose de revêtements muraux légers ou mise en peinture (finition mate ou satinée)
- Idéal pour enduire les supports courants

LES + PRODUITS

- ✓ Excellent équilibre garnissant/finition
- ✓ Grand confort d'application
- ✓ Facile à poncer
- ✓ Très blanc
- ✓ Peut être appliqué manuellement



BAGAR
TECHNIQUE





2

BAGAR
TECHNIQUE

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : 23.03.11

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

▶▶ BAGAR® AIRLISS G

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

▶ PRÉSENTATION	Pâte prête à l'emploi
▶ COMPOSANTS	Dispersions acryliques, épaississants cellulose, charges minérales et additifs sélectionnés
▶ DENSITÉ	1,7 ± 0,1
▶ pH	8 ± 1
▶ COULEUR	Blanc
▶ TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
▶ CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36-005 - Famille III, classe 2 AFNOR NF T 30-608 G ₃ E ₅ S ₂ V ₀ W ₀ A ₀ C ₀ NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.marque-nf.com
▶ CLASSEMENT AU FEU	EUROCLASS - A2 - s1, d0 PV disponible sur simple demande
▶ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
▶ CONDITIONNEMENT	Sac plastique de 25 kg avec poignée - Seau plastique de 25 kg
▶ CONSERVATION	9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30 °) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

▶ PRÉPARATION	Malaxer avant utilisation
▶ DILUTION	Jusqu'à 3 % si nécessaire
▶ APPLICATION	
• <i>Matériel</i>	Lame à enduire, lisseuse. Machine à enduits airless (débit mini de 5 litres/min) avec buses de 0,027" à 0,033" et angle de 50° et 60° Se référer au manuel d'utilisation de la machine ainsi qu'aux préconisations des fabricants de machine pour ce qui concerne la mise en œuvre (pression, buses...) - Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour l'application
• <i>Conditions</i>	Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 30 °C, et hygrométrie supérieure à 65 % H.R.
• <i>Nettoyage du matériel</i>	À l'eau avant séchage complet
▶ ÉPAISSEUR D'APPLICATION MAXIMUM	3 mm
▶ CONSOMMATION MOYENNE	De 0,8 à 1,5 kg/m² selon la rugosité des fonds et la finition recherchée
▶ SUPPORTS	Béton, béton cellulaire, brique, parpaing, enduit ciment et de ragréage, plâtre et carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, toile de verre, Enduit BAGAR® Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
▶ RECOUVREMENT	Enduit BAGAR®, revêtements muraux légers, peinture mate ou satinée