

REDOUBLEMENT
RAPIDE

GROS
CHANTIER

EJ3H

EJ8H

ENDUIT DE JOINTOIEMENT
DES PLAQUES DE PLÂTRE



- ▶ BON POUVOIR GARNISSANT
- ▶ EXCELLENTE GLISSE
- ▶ FINITION SOIGNÉE
- ▶ PONÇAGE FACILE

USAGE

Enduit de jointoiment en poudre, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

EJ3H et **EJ8H** s'appliquent sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées.

RECOUVREMENT

EJ3H et **EJ8H** sont recouvrables par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

EJ3H et **EJ8H** : enduit en poudre à base de produits de carrières et de liant cellulosique.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III-3
- Codification (NFT 30-608) : $G_3E_5S_1V_0W_0A_0C_0$
- Taux de gâchage : 42% d'eau (soit 0,42l pour 1 kg de poudre)
- Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm
- Consommation : 1,05kg/m²/mm
- Temps d'utilisation :
 - EJ3H : 3h
 - EJ8H : 8h
- Recouvrement : 12h à 24h en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- White Index : 70
- Dureté shore : 85
- Adhérence enduit/support (NFT 30-608) : > 0.5 MPa

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg.

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Préparer l'enduit avec une eau à température ambiante.
- Ne pas appliquer **EJ3H/EJ8H** sur du polystyrène, du papier peint ni en extérieur.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- NFT 30-608 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 25.41 (NF P 72-203-1) : ouvrage en plaques de plâtre

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur quickfds.com ou toupretpro.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale d'**EJ3H** et **EJ8H** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).