

Définition

- Peinture mate aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
Décoration de tous fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en pièces sèches.
- Pour travaux de finition C (élémentaire).

Propriétés

- Facile à appliquer.
- Economique.
- Application au pistolet possible.



Mat



Brosse



Rouleau



Pistolet



F 120

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Semi fluide.

Aspect du feuil sec

Mat poché.

Teintes

- En stock : blanc.
- En fabrication usine : noir et tons vifs.
- En machine à teinter : tons pastel du nuancier le Chromatic®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,65 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

En blanc

En poids (norme EUR PL 005) : 65 ± 2 %.

En volume (théorique) : 42 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : moins d'une heure.
- Sec : 2 heures environ.
- Redoublable : 6 heures.

Rendement

5 à 8 m²/litre/couche.

Brillant spéculaire

< 2,5 % sous 85° d'angle.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 3 (perte d'épaisseur du film > 20 µm et < 70 µm, après 200 cycles).

Conditionnement

- Blanc : 5 litres, 15 litres et 120 litres.
- Teintes pastel : 5 litres, 15 litres et 120 litres.
- Noir et tons vifs : 15 litres.

Conservation

- 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Janvier 2014

Processus

IMPRESSION adaptée au support si nécessaire	PRINTOPRIM ou MUOPRIM ou IMPRIMA (par exemple sur dérivés du plâtre)
FINITION	2 couches d'ÉMULPAN

Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformés à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Plâtre, ciment, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état, ou également de papier peint.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

Travaux préparatoires

- Conformés à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) pour une qualité élémentaire "C".
- Sur papier peint, vérifier au préalable l'absence de détrempe ou de remontée de colorants, et appliquer éventuellement une couche isolante.
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (FREITAMETAL EXPERT).

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleaux polyamide texturé 12 ou 18 mm.
- Pistolet.

Dilution

- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.
- Si nécessaire, ajouter au maximum 5 % d'eau en volume.
- Au pistolet : nous consulter.

Mise à la teinte

- Par ajustage avec nos colorants universels (2 % maximum).
- Par machine à teinter avec nos colorants Absolu System.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36005 Famille I - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter les fiches de données de sécurité sur www.seigneurie.com

Classification COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 15 g/l COV.
- Les valeurs COV indiqués tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur

Classe A