

ÉVOLUTEX MAT



Janvier 2014

Définition

- Peinture mate à base de résines alkydes en émulsion et acryliques.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Peinture de finition pour la décoration intérieure en surfaces verticales et plafonds.
- Pour travaux de finition B (travaux courants)

Propriétés

- Bénéficie du label NF Environnement.
- Confort à l'application.
- Excellent rendement.
- Bon pouvoir opacifiant.



Mat



Brosse



Rouleau



Pistolet



F 120

ABSOLU
SYSTEM

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte onctueuse.

Aspect du feuil sec

Mat, légèrement poché.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : Toutes teintes du nuancier le Chromatic®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,53 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

En blanc
En poids (norme EUR PL 005) : 60 ± 2 %.
En volume (théorique) : 40 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)
■ Sec hors poussière : 2 heures.
■ Redoublable : 6 heures.

Rendement

10 à 12 m²/litre/couche.

Brillant spéculaire

< 3 % sous 85° d'angle

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 3 (perte d'épaisseur du film > 20 µm et < 70 µm, après 200 cycles).

Conditionnement

5 litres et 15 litres.
Blanc et pastel : 120 litres.

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Janvier 2014

Processus

(Supports conformes au DTU 59.1)

IMPRESSION adaptée au support si nécessaire	1 couche de PRINTOPRIM ou MUROPRIM ou IMPRIMA (par exemple sur plâtre et dérivés neufs)
FINITION	2 couches d'ÉVOLUTEX MAT

Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures ou d'anciens papiers peints.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (FREITAMETAL EXPERT).

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Pistolet.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

Dilution

- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.
- Pistolet : nous consulter.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36005 Famille I - Classe 4a 7b2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com

Classification COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 28 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur

- Classe A+
- Classe B pour les teintes issues des bases SET1 et SET2