

# MIX

## enduit gras à laquer

### Caractéristiques techniques :

Composition et aspect :	La pâte est de couleur blanc cassé. Charges minérales sélectionnées très finement broyées et liant aklyde Uréthane.
Supports :	Anciens fonds peints, enduits garnissants ou de lissage, carreaux et plaques de plâtre, bois imprimé.
Recouvrement :	Toutes peintures brillantes.
Contre-indication :	Ne pas appliquer directement sur fond alcalin, ciment, crépi ciment.
Document à consulter :	DTU 59.1 (norme NF P 74-201)
Granulométrie :	Extra-fine.
pH :	Neutre.
Perméance :	ITV 205g/m <sup>2</sup> /24H.
Couleur :	Blanc cassé.
Adhérence :	Conforme à la norme NF T 30 608.
Hygiène sécurité :	Pas d'étiquetage de danger.
Nettoyage des outils :	Au white spirit.
Classification :	Suivant norme AFNOR NF T 36 005 Famille III classe I : enduit intérieur de peinture en phase solvant.
Conditionnements :	Bidons de 1kg et 5kg.
Conservation :	1 an en emballage d'origine fermé.



### Informations générales :



**Idéal pour :** Donner un aspect très lisse et très dur au support pour une finition brillante en intérieur ou en extérieur.

### Mise en œuvre :

#### Préparation des supports :

Conformément au DTU 59.1, les supports doivent être durs, propres, sains et secs.

#### Condition d'application :

Conformément au DTU 59.1. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C en intérieur ou +5°C en extérieur, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR en intérieur ou 80% HR en extérieur, en atmosphère donnant lieu à des condensations, ni sur supports surchauffés ou dans des conditions activant le séchage.

#### Préparation de l'enduit :

L'enduit est prêt à l'emploi. Après l'ouverture du pot, éliminer le liquide brun destiné à assurer une bonne conservation de l'enduit, et qui se trouve à sa surface. Sur fonds très absorbants, ajouter à l'enduit 1 à 2% de white spirit ou d'huile de lin.

#### Epaisseur d'application :

Jusqu'à 0,5mm.

#### Consommation :

5kg = 25m<sup>2</sup>

#### Application :

En couches minces à la lame à enduire.

#### Elimination des côtes :

Par ponçage à l'abrasif à l'eau ou au papier de verre très fin après séchage à cœur (après 24 heures).

#### Délai de recouvrement :

Après séchage complet.

### Avantages / Qualités :

- Excellente glisse.
- Extra fin.
- Prêt à l'emploi.



Pour une meilleure conservation du produit, rajoutez un film après usage.