

# DULISATIN PPI

## Peinture garnissante d'aspect satiné poché

LES  
MAÇONNERIES  
INTÉRIEURES



### DESTINATION

Pour la décoration des menuiseries intérieures en travaux neufs ou d'entretien.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect satiné doux et pouvoir garnissant élevé qui atténuent les imperfections du support
- Application facile
- Entretien facile

### TEINTES

Blanc, 660 teintes pastel de la liasse Constellation

### DEGRÉ DE BRILLANCE

18% sous 60 °

## Caractéristiques techniques

### RENDEMENT

10 à 12 m<sup>2</sup>/l

### CONDITIONNEMENT

3 et 15 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,50 (± 0,05) à 20 °C

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

63% (± 2%)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

81% (± 2%)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 3 heures
- Sec : 12 à 18 heures
- Recouvrable : 24 heures

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau polyester ou polyacrylique 10/12 mm\* : prêt à l'emploi
  - Pistolet
- \* Ce matériel est recommandé pour obtenir une opacité maximale.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit ou équivalent

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# DULISATIN PPI

## Peinture garnissante d'aspect satiné poché

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
<b>Bois et dérivés neufs ou bruts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brossage</li> <li>• Ponçage</li> <li>• Epoussetage (dégraissage si nécessaire)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué à 5% de White-spirit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches de DULISATIN PPI</li> </ul>
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lessivage</li> <li>• Ponçage si nécessaire</li> </ul>		
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage</li> <li>• Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche d'impression de SUPER DULPRIM dilué à 5% de White-spirit</li> </ul>	
<b>Métaux ferreux occasionnellement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimination de la rouille</li> <li>• Brossage</li> <li>• Dégraissage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de primaire antirouille CHROMAGUI dilué à 5% de White-spirit</li> </ul>	

### Observations

#### CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I – Classe 4a

#### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 300 g/l COV.  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+.

#### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

#### POINT ECLAIR

Compris entre 21 °C et 55 °C

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.  
Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)