

SATINÉA

Peinture acrylique d'aspect satiné poché arrondi

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures et des boiseries intérieures en travaux neufs ou d'entretien.
- Pour travaux de finition B.

QUALITÉS DOMINANTES

- Très bon garnissant
- Particulièrement adapté pour réaliser la finition des systèmes toile de verre
- Entretien facile
- Possibilité d'application de deux couches dans la journée
- Label NF Environnement

TEINTES

Blanc, 1200 teintes de la liasse Constellation et nuancier Collection Mate

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satin : 16% (\pm 5%) sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Poché

RENDEMENT

- Supports lisses : 9 à 12 m²/l
- Toiles de verre : 7 à 9 m²/l

CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,30 (\pm 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

54% (\pm 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

42% (\pm 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 20 minutes
 - Sec : 1 heure
 - Recouvrable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Rouleau polyester ou polyamide texturé 10-12 mm
- Brosse
- Pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit à séché)

DILUTION

Prêt à l'emploi

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Aprêts	Finition intérieure
Plâtres et dérivés neufs ou bruts	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM Enduisage 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de SATINÉA
Bétons et dérivés neufs ou bruts	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit 	
Toile de verre	<ul style="list-style-type: none"> Séchage complet de la colle Epoussetage 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire Rinçage 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM ou EUROPRIMER+ 	

Observations

NOTA SATINÉA ne convient pas à la mise en peinture de menuiseries comportant des ouvrants.

CLASSIFICATION NF T 36-005 Famille I, classe 7b2.

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR Classe B.
Classe C pour les teintes issues des bases GUT 1 et GUT 2

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com