



# COROMAT

Peinture de décoration pour murs et plafond

Aspect mat profond

Intérieur



## DEFINITION :

Peinture à base de copolymère en dispersion aqueuse pour travaux courants en neuf, rénovation et entretien des murs et plafonds.

## PROPRIETES :

- Aspect mat profond, idéal pour les plafonds.
- Facile d'application, garnissante et très opacifiante.
- Faible odeur pendant et après l'application.
- Très grande blancheur, non jaunissante même à l'obscurité.
- Possibilité d'appliquer sur toile à peindre pour plafond.

## MISE EN ŒUVRE :

- **Matériel d'application :** Rouleau polyester tissé ou polyamide texturé 12 - 15 mm, brosse (petites surfaces), pistolet pneumatique ou Airless (buse 17 à 21/000 de pouce).
- **Dilution :** Prêt à l'emploi ne pas diluer.  
Application au pistolet: diluer si nécessaire, jusqu'à 10% d'eau en volume maximum.
- **Application :** COROMAT s'applique normalement en deux couches sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU 59/1.
- **Rendement :** 7 à 9 m<sup>2</sup> / litre (variable selon la nature du support).
- **Recouvrable :** Recouvrable après 12 heures minimum à 23°C et 50% d'HR.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après l'emploi.

## PRECAUTIONS A OBSERVER :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8° C ou supérieure à +35°C (air et support).
- Eviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé.
- Ne pas appliquer sur ciment et béton frais.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

## CONDITIONNEMENT :

- Conditionnement : Blanc et teintes AW, AM, AC : 1, 3 et 15 litres.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.

## FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- **Classification :** AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7a2.
- **Liant/Pigment :** Copolymère en dispersion aqueuse / Dioxyde de titane rutile.
- **Présentation :** Peinture épaisse crémeuse.
- **Densité à 20°C :** 1,49 +/- 0,05.
- **Extrait sec :** En poids : 56.0 +/- 2,0 % - En volume : 35 +/- 3.0 %.
- **Brillant :** Très mat (norme NF X08 002 : <1.5 GU à 60° et 85°).
- **Séchage :** **A 23°C et 50% d'humidité relative :** Sec après 1 heure minimum. Recouvrable après 12 heures minimum. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
- **COV :** Valeur limite UE de ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 1 g/l de COV.
- **Conformité aux spécifications :** L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche.
- **Emission dans l'air intérieur** **A+**  
*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



## DESCRIPTIF :

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74201) :

Supports	Impression	Finition
Supports neufs ou anciens non peints (plâtre et dérivés, enduits à l'eau)	1 couche de COROPRIM ou ALTIPRIM EXPRESS	2 couches de COROMAT
Plaques de plâtre à épiderme cartonnée	1 couche de COROPRIM ou ALTIPRIM EXPRESS	2 couches de COROMAT
Supports peints en bon état	-	2 couches de COROMAT
Supports tachés	1 couche de COROPRINT 40	2 couches de COROMAT
Toiles de verre spécial plafond	Avant encollage du revêtement à peindre : 1 couche COROPRIM ou ALTIPRIM EXPRESS	1 à 2 couches de COROMAT

## MISE EN ŒUVRE :

**Fonds :** Tous fonds usuels du Bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes à la norme AFNOR NF P 74-201-1 et 2 (référence DTU 59/1). Plâtre, plaque de plâtre, enduit de ciment, béton, anciennes peintures adhérentes en bon état.

## Travaux préparatoires :

- Anciennes peintures : poncer, épousseter, lessiver et rincer.
- Plâtre et dérivés, enduits à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses : Brosser, épousseter, égrener, rebouchage et enduisage éventuel.
- Plaques de plâtre à épiderme cartonnée : Egrener, épousseter, rebouchage et enduisage éventuel.
- Pose de toiles de verre et revêtements à peindre : se conformer impérativement au DTU 59/4 et aux directives des fabricants de toile, revêtement et colle (grammage, température minimale d'application et de séchage, temps de séchage ...). Imprimer au préalable avec l'impression COROPRIM ou ALTIPRIM EXPRESS.

**Finition :** 1 à 2 couches de COROMAT selon état de finition recherché.

## HYGIENE ET SECURITE :

**Précautions d'usage :** Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit inutilisé et des résidus de nettoyage. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage soigneusement refermé. Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé, si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

*Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur AKZO NOBEL)*

EU Ecolabel : Fr/007/013



[www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.*

**AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE SA** - Département CORONA Bâtiment – 29 Rue Jules Uhry 60160 Thiverny  
Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : [site Corona http://www.coronabatiment.net](http://www.coronabatiment.net)