



A base de résine acrylique en dispersion aqueuse

DEFINITION :

Peinture de ravalement à base de résine acrylique en émulsion aqueuse. Aspect mat velouté.

PROPRIETES :

- Film garnissant.
- Microporeux.
- S'applique sur fonds neufs et anciennes peintures adhérentes.
- Grande facilité d'application et séchage rapide.

MISE EN ŒUVRE :

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyester 2-15 mm, pistolet airless (gicleur 018-021- pression 150 bar).
- **Dilution :** Brosse et rouleau : première couche dilution 5% environ sur fonds poreux, 2ème couche sans dilution.
Pistolet Airless : dilution : 5 à 10% à l'eau.
- **Application :** Système : deux couches de RAVACRYL sur fonds neufs, sains, secs et compacts préparés selon le DTU 59/1 et sur anciennes peintures en bon état après brossage et/ou lavage.
Sur fonds absorbants et anciennes peintures légèrement farinantes, appliquer préalablement une couche de REVIMPRINT ou REVIMPEX IMPRESSION diluée avec 3% de white spirit.
- **Rendement :** 7-9m²/l.
- **Recouvrable :** sur peinture après 6h minimum.
- **Nettoyage du matériel :** Eau.

PRECAUTIONS A OBSERVER :

- Ne pas appliquer par une température inférieure à 5°C.
- Refermer soigneusement les emballages entamés pour une meilleure conservation.
- La peinture nécessite un traitement spécialisé pour une élimination sans danger pour l'environnement.
- Ne pas jeter le résidu à l'égout ni avec les ordures ménagères.
- Pour connaître les modalités d'élimination ou de collecte, se renseigner auprès des autorités locales.

CONDITIONNEMENT :

- **Conditionnement :** Blanc et base 15L. Teintes du nuancier FACADES 339 réalisables avec les bases à teinter : AW / AM / AC.
Les teintes ayant un indice (Y) inférieur à 35 ne sont pas visées par DTU 59/1.
- **Conservation :** 1 an en emballage d'origine, non entamé. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs (<35°C).

**FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :**

- **Classification :** AFNOR NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b2.
- **Présentation :** Pâte semi-fluide.
- **Densité à 20°C :** 1.34+/- 0,05.
- **Extrait sec :** En poids : 54,0 +/- 2,0 %. En volume : 40 +/- 3,0 %.
- **Brillant spéculaire :** Inférieur à 5 GU à 85°.
- **Liant :** Résine acrylique en dispersion aqueuse. Pigment dioxyde de titane. Charges minérales.
- **Séchage :** Séchage à 23°C et 50% d'humidité relative : sec après 60 minutes minimum.
Recouvrable: après 6 heures minimum.
- **COV :** (Directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE de ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 40 g/l de COV.

DESCRIPTIF :**MISE EN ŒUVRE :**

Fonds : Tous supports du bâtiment, sains, secs, solides : ciment, béton, crépi de ciment... .

Anciens fonds et anciennes peintures adhérentes après préparation appropriée.

TRAVAUX PREPARATOIRES :

- Béton, ciment, crépi de ciment : Diluer la première couche de RAVACRYL jusqu'à 5% d'eau maximum en fonction de la porosité du support.
- Anciennes peintures en bon état : Application directe après brossage et/ou lavage.
- Anciennes peintures légèrement farinantes ou fonds très absorbant mais adhérents : Appliquer préalablement une couche de REVIMPRINT.
- Anciennes peintures très farinantes ou fonds très absorbants : Appliquer une couche de REVIMPEX IMPRESSION diluée avec 3% de white spirit.
- Anciens fonds très farinants ou pulvérulents : Appliquer le fixateur CORIMPRYL.

HYGIENE ET SECURITE :

- Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé, si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur AKZO NOBEL)

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.